

Underhåll av våtrumsfogar

Till fogar i våtrum ställs det extra höga krav på motståndskraften, därför bör man använda en fogmassa, som är anpassad för våtrum t.ex. Sanitet- & Bygg silikon 577 eller Våtrumssilikon 514.

Sanitetssilikonens livslängd beror på rummets luftfuktighet, rumstemperatur, kondens på vägg och takkonstruktion, otillräcklig ventilation och rengöring.

Rengöring av fogar

Rengöring medverkar till att göra fogarna rena, dock kommer för kraftig rengöring med starka rengöringsmedel förkorta livslängden på fogen.

Vid rengöring skall man vara noggrann med att avlägsna damm, alger och tvålrester, då dessa annars bildar grogrund för mikroorganismer med missfärgning som följd.

Som rengöringsmedel kan man använda brun såpa eller diskmedel blandat med vatten, rengöringen görs bäst med en mjuk borste. Förekommer svarta eller missfärgade fogar kan missfärgningen begränsas med en klorinlösning. Vid stark missfärgning kan det vara nödvändigt att byta ut fogen.

Efter rengöring skall man alltid skölja rikligt med vatten.

Vid användning av rengöringsmedel skall man alltid vara uppmärksam på de berörda materialens kompatibilitet. Vid tveksamhet så bör man först utföra en test.

Goda råd

För att få längst möjliga livslängd av sanitetsfogar skall följande uppfyllas:

- Fogar torkas av från vatten och tvålrester
- Fogen rengörs kontinuerligt, med ett av nämnda rengöringsmedel.
- Sörj för god ventilation i rummet.

GÖR SÅ HÄR

